

Herkules HV

INFORMACJA O PRODUKCIE

Herkules HV to wielofunkcyjny smar odporny na wodę. Przeznaczony jest do smarowania węzłów tarcia podlegającym ekstremalnym naciskom i obciążeniom, pracujących w warunkach częstego kontaktu z wodą lub solanką oraz bardzo wysoką temperaturą. Smar posiada wyjątkową adhezję do metalowych powierzchni. Optymalnie dopracowana technologia produkcji oraz charakter zagęszczacza sprawia, że smar posiada naturalną zdolność do przenoszenia bardzo wysokich obciążeń, a temperatura kroplenia, powyżej 300°C, zapewnia pracę w ekstremalnie wysokich temperaturach. Dobre własności tiksotropowe sprawiają, że smar odzyskuje swoją wyjściową teksturę po ochłodzeniu nie tracąc przy tym swoich właściwości. Smary te wykazują wysoką odporność na działanie wody oraz solanki.

Zakres temperatur pracy: -30÷200°C, chwilowo do 220°C

Normy, aprobaty:

DIN 51502: KP1/2R-30

ISO 6743-9: L-X-CGIB-1,5

NLGI – 1,5

ZASTOSOWANIE

Herkules HV to wodoodporny smar przeznaczony do smarowania elementów maszyn i urządzeń w górnictwie węgla i miedzi, w przemyśle stalowym i cementowym, w hutach, portach i wszystkich innych gałęziach przemysłu ciężkiego. Smary doskonale spisują się w węzłach tarcia narażonych na ekstremalne naciski, wysoką temperaturę oraz wodę i solankę. Nadaje się do smarowania łożysk, przekładni, sworzni, kół zębatych, przenośników taśmowych oraz innych węzłów, wymagających wodoodpornego smaru w klasie konsystencji NLGI 1,5, pracującego w zakresie temperatur -30÷200°C, chwilowo do 220°C.

ZALETY

- ✓ doskonała ochrona antykorozyjna w środowisku wodnym
- ✓ odporność na wysokie temperatury
- ✓ bardzo dobra adhezja do powierzchni metali
- ✓ doskonała smarność - najwyższe własności EP/AW
- ✓ zmniejsza zużycie współpracujących elementów
- ✓ nie zmienia konsystencji pod wpływem wody
- ✓ bardzo wydajny – nie wymaga częstego smarowania

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Lp.	Badany parametr	Herkules HV *
1	Wygląd	jednorodny adhezyjny smar
2	Barwa	bursztynowa
3	Klasa konsystencji, NLGI	1,5
4	Penetracja bez ugniataniu w temperaturze 25 °C	277
5	Temperatura kroplenia, °C	300
6	Obciążenie graniczne, G_{oz} , przy obciążeniu 39,2 [daN/mm ²]	185
7	Badanie odporności na wmywanie wodą metodą dynamiczną 79 °C, [%]	1,2
8	Średnica skazy (40 kG, 60 min.), [mm]	0,36
9	Badanie własności przeciwkorozyjnych metodą dynamiczną EMCOR, Woda destylowana	0-0
10	Korozja Cu/24h/100°C	wytrzymuje
11	Penetracja w temp. -30 °C	149
12	Moment niskotemperaturowy w temp. -30 °C - moment rozruchowy, mNm	560
13	Ciśnienie przepływu w temperaturze -30 °C, mbar	1300
14	Ciśnienie przepływu w temperaturze -25 °C, mbar	825
15	Wydzielanie oleju ze smaru (100°C, 24h), %	0,0
15	Wydzielanie oleju ze smaru (150°C, 4h-IP 121), %	0,2

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE

Smar **Herkules HV** należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: -5÷35°C. Dopuszcza się okres przechowywania do 3 lat.

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

